

# HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

1) Jedinствена identifikaciona šifra tipa proizvoda :

DoP br. : 23503      revision: 1

**Toplo valjani čelik S235J2-EN 10025-2/2019**

2) Namenjen za određenu primenu ili primene za konstrukcione proizvode:

Upotrebljiv za metalne konstrukcije

3) Kontakt adresa proizvođača :

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd  
Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd-Novi Beograd  
11000 Beograd  
Republika Srbija  
+381 26 692 099  
[www.hbiss Serbia.rs](http://www.hbiss Serbia.rs)

4) Ovlašćeni predstavnik:

Nije primenljivo

5) Sistem/i AVCP:

2+

6) Usaglašeno sa standardom:

EN 10025-1:2004

Broj sertifikacionog tela:

0045

TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG

D-22525 Hamburg, Kenn.Nr. 0045

7) Deklarisana osobina:

DoP br. : 23503

Ključna osobina		Osobina		Usaglašena tehnička specifikacija
<b>Tolerancije na dimenzije i oblik</b>		EN 10051/2010		EN 10025-2/2019
<b>Granica popuštanja, MPa</b>	<b>Nom. Debljina, mm</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	
$R_{eH} (R_{p0.2})$	≤ 15.0	235		EN 10025-2/2019
<b>Zatezna Čvrstoća, MPa</b>				
$R_m$	< 3.0	360	510	EN 10025-2/2019
$R_m$	≥ 3.0 ≤ 15.00	360	510	EN 10025-2/2019
<b>Izduženje, %</b>				
$A_{80}$	≤ 1.5	16		EN 10025-2/2019
$A_{80}$	> 1.5 ≤ 2.0	17		EN 10025-2/2019
$A_{80}$	> 2.0 ≤ 2.5	18		EN 10025-2/2019
$A_{80}$	> 2.5 < 3.0	19		EN 10025-2/2019
$A_{5.65\sqrt{S_0}}$	≥ 3.0 ≤ 15.0	24		EN 10025-2/2019
<b>Ispitivanje zateznih osobina</b>		Poprečno		EN 10025-2/2019
<b>Absorbovana energija, J</b>	≥ 6.0 ≤ 15.0	27		EN 10025-2/2019
<b>Temperatura</b>		-20		EN 10025-2/2019
<b>Ispitivanje udarne žilavosti</b>		Uzdužno		EN 10025-2/2019
<b>Zavarljivost</b>				
<b>CEV, mas.%</b>	≤ 15.0		0,35	EN 10025-2/2019
<b>Izdržljivost, mas.%</b>				
<b>Hem. Sastav, mas.%</b>	≤ 15.0	<b>min.</b>	<b>max.</b>	
<b>C</b>		0,00	0,17	EN 10025-2/2019
<b>Mn</b>		0,00	1,40	EN 10025-2/2019
<b>Si</b>				EN 10025-2/2019
<b>P</b>		0,000	0,025	EN 10025-2/2019
<b>S</b>		0,000	0,025	EN 10025-2/2019
<b>Al</b>		0,020		EN 10025-2/2019
<b>N</b>				EN 10025-2/2019
<b>Cu</b>		0,00	0,55	EN 10025-2/2019
<b>Ni</b>		0,00	0,42	EN 10025-2/2019
<b>Cr</b>		0,00	0,29	EN 10025-2/2019
<b>Mo</b>		0,00	0,11	EN 10025-2/2019

For elements not defined in tables for the chemical composition for heat analysis, limit values of Table 1 of EN 10020:2000 shall apply as maximum values  
Suitability for hot-deep zinc-coating: Category A: Si<=0,03% and Si+2,5P<=0,090%; Category B: 0,14%=<Si<=0,25%; Category D: 0,25%<Si<=0,35%.

Osobine gore navedenog proizvoda su u skladu sa sa skupom deklariranih osobina. Ova deklaracija o osobinama se izdaje u skladu sa sa Regulativom (EU) No 305/2011, pod punom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

### Potpisano za i u ime proizvođača od:

Šutovic Željko, Generalni Menadžer Obezbeđenja Kvaliteta



<https://hbisserbia.rs/declaration-of-performance-dop/>

U: Smederevu

Od: 01-apr-20